Лиректору Комбината тор. БЕЛАН, Р.В.

Главному Инженеру Комбината - тов. ВА ЖБЕРГ, Л. Э.

нами, в апреле э.г., по собственной инициативе, был прореден опыт по выплавке твердого оплава "Сормайт" идущего для наплавки быстроизнашивающихоя деталей (матрицы, пуанооны, ножи и пр.).

Опыт показал, что в условиях Электроплавильной лаборатории имеется возможность выплавлять оплав "Сормайт" нужного анализа и качества. Значительную сложность представляет собой разливка этого сплава в прутки б 5-7 мм вследствие больтой вязкости этого сплава в жидком состоянии и необходимости той чения при этом чистой поверхности с минимальным количе-

не имея никаких данных по технологии, как выплавке, ак и разливке этого оплава, Электроплавильная лаборатория продолжает вести изыскания в этом направлении.

При получении хороших результатор значение этого мероприятия будет громадное, так как при имеющемся дефиците этого сплара изготорляются на заводе "Твердые сплавы" в москве)
мн сможем в значительной отепени удовлетворить нужды КМК в
этом спларе, для напларки цэлого ряда бастроизнаширающихся
настей прокатного оборудования и пр.

Работа в этом направлении ведется и с получением положительных регультатов, повроливших перейти к систематической выплавке — Вам будет особо доложено.

Начальник Центральной Лаборатории

начальник и по претории по претории

Никеринункулинон ий/

/wobe HRO/

9/Y-44 T.